

	TECHNICKÝ LIST	TDS 260
	NÁZEV	VYDÁN:  FPC GB06/69900
ICEBAR		

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOST	ZKOUŠKA	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE
Délka	EN 1848-1	m	...-1%	MLV
Šířka	EN 1848-1	m	1,00 -1%	MLV
Tloušťka	EN 1849-1	mm	1,2	+/-5%
Přímot	EN 1848-1	mm/10m	< /=20	MLV
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída	F	
Odolnost proti vnějšímu požáru	EN 13501-5	Třída	Proof	
Vodotěsnost	EN 1928	Kpa	> /=60	MLV
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	°C	-23	+/-5%
Tepelná stálost	EN 1110	°C	90	MLV
Pevnost ve spoji	EN 12317-1	N/50mm	100/80	+/-5%
Pevnost v tahu	EN 12311-1	N/50mm	165/135	+/-5%
Protahení při přetržení	EN 12311-1	%	>300/300	+/-5%
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	EN 12310-1	N	90/65	+/-5%
Rozměrová stabilita	EN 1107-1	%	- 1,4 + 1,7	MLV
Odolnost vůči průpichu	EN 12691	mm	Met. B 1250	MLV
Oldolnost vůči statickému zatížení	EN 12730	Kg	Met. A 15	MLV
Nasákavost po umělém stárnutí	EN 13859-1 Annex C	kPa	W1	

DALŠÍ INFORMACE

Označení certifikátu	
Číslo certifikátu	
Referenční normy	EN 13707
Zpevnění (nosná vložka)	fólie LDPE
Složení	SBS modifikovaný asfalt
Povrchová úprava	spodní Vnější strana role: Fólie vrchní Vnitřní strana role: Snímatelná fólie
Způsob aplikace	Lepením
Oblasti použití	Samolepící podkladní pás - pojistná hydroizolace pod asfaltový šindel



Legenda:

6- Podklad pro skládané střešní krytiny

Podklady pro správné používání výrobku naleznete v této technické dokumentaci vydané výrobcem. Pokud se zákon, nebo normy daného státu, kde má být výrobek nainstalován, liší od prohlášení výrobce, je aplikátor povinen je považovat za závazné. Případné nedodržování legislativy v souvislosti s aplikací výrobku je zodpovědností aplikátora.

Podle směrnice vydané Radou a Komisí Evropské Unie výrobek neobsahuje nebezpečné prvky. V souladu s normou EN 13707 (říjen 2004) lze u považovat za 20 000. Všechny membrány FIM-Kranjiža jsou vyráběny pomocí asfaltu a neobsahují dehet z uhlí, azbest, chlor, nebyly používány ani rafinované, jsou recyklovatelné a nejsou nebezpečným odpadem. Vydání bezpečnostního listu pro tento výrobek není povinný.



Výrobce:

Isoltema Spa

Via Perticari 6/8

47035 Gambettola - Italy

www.isoltema.com

Distributor:

Tegola Bohemia s.r.o.

Náchodská 2604/21a

19321 Praha

www.tegola.cz

