

## VENUS FC 250 GR 5,5kg

SBS modifikovaný vrchní pás s posypem



### Fyzikální a chemické vlastnosti

Sm s modifikovaná SBS:

- \* ohebnost za studena -20
- \* protažení > 20 x
- \* vysoká odolnost vůči chemickým činidlům a znečištění v ovzduší
- \* vysoká odolnost vůči agresivním chemikáliím
- \* vynikající elastické vlastnosti

### Příprava povrchu

Povrch musí být čistý, suchý, rovný a ošetřen penetračním nátěrem, aby bylo zajištěno dobrá přilnavost pásu k podkladu. Stěcha musí mít rovnou plošnou spád, aby byl zajištěn odtok vody.

Charakteristika	Norma	Jednotka	Technická data
Povrchová úprava vrchní spodní			bidlice fólie
Nosná vložka		g / m <sup>2</sup>	PeS stabil. sklem 270 gr.
Tloušťka	UNI 8202/6	mm	
Hmotnost	UNI 8202/7	kg / m <sup>2</sup>	5,5
Maxim. pevnost v tahu podélná	UNI 8202/8	N / 5cm	1100
průřezná		N / 5cm	900
Maximální tažnost podélná		%	45
průřezná		%	45
Tržné zatížení		N	200
Ohebnost za studena	UNI 8202/15	°C	-20
Tepelná stálost	UNI 8202/18	°C	90
Bod mknutí	ASTM D 36-76	°C	116

### Aplikace

**VENUS FC**  
se díky zpevněným mechanickým vlastnostem polyesterové vložky ideálně hodí pro všechna použití v obytných i komerčních budovách, kde má nesmírný význam vysoká pružnost i při nízkých teplotách a při vysokém stupni namáhání.

**VENUS FC GR**  
se ideálně hodí jako vrchní vrstva ve vícevrstevném systému, a to na místech, kde je stěrná krytina vystavena úniku UV záření nebo jako jednovrstevná hydroizolace.

### Postup při instalaci

Pásky VENUS se mohou pokládat natavením nebo mechanickým kotvením dle podmínek a požadavků dodavatele.

Vezkeré překryvací spoje musí být provedeny tak, aby nepropouštěly vodu.

Jelikož postupy, pravidla a technické podmínky se v jednotlivých zemích liší, nepřebírá General Membrane žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci svých výrobků, která musí být vždy prováděna spolehlivou specializovanou firmou.

### Rozměry, balení :

Číslo role	m	1
Délka role	m	7,5
Počet rolí na paletě	ks	20
Váha role	kg	41
Váha palety	kg	820
Rozměry palety	m	1 x 1,17 x 17

Všechny údaje, uvedené v těchto technických podmínkách, se vztahují na současnou produkci. Firma General Membrane si vyhrazuje právo změnit tyto technické údaje bez předchozího upozornění.

