

MERCURY P 3mm(4mm)

SBS modifikovaný spodní pás



Fyzikální a chemické vlastnosti

Směs modifikovaná SBS: * ohebnost za studena -15
 * protažení > 20 x
 * vysoká odolnost vůči chemickým činitelům a znečištění v ovzduší
 * vysoká odolnost vůči agresivním chemikáliím
 * vynikající elastické vlastnosti

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý, suchý, rovný a ošetřen penetračním nátěrem, aby bylo zajištěna dobrá přilnavost pásu k podkladu. Střecha musí mít rovněž přiměřený spád, aby byl zajištěn odtok vody.

Charakteristika	Norma	Jednotka	Technická data
Povrchová úprava vrchní spodní			písek fólie
Nosná vložka		g / m ²	PeS stabil. sklem 130
Tloušťka	UNI 8202/6	mm	3 (4)
Hmotnost	UNI 8202/7	kg / m ²	
Maxim. pevnost v tahu podélná příčná	UNI 8202/8	N / 5cm N / 5cm	600 500
Maximální tažnost podélná příčná		% %	40 40
Ohebnost za studena	UNI 8202/15	°C	-15
Tepná stálost	UNI 8202/18	°C	90
Bod měknutí	ASTM D 36-76	°C	116
Záruka		rok	10

Aplikace

MERCURY P se díky mechanickým vlastnostem polyesterové vložky ideálně hodí pro všechna použití v obytných či komerčních budovách, kde má nesmírný význam vysoká pružnost i při nízkých teplotách a při vysokém stupni namáhání. Dá se použít jako podkladní vrstva ve vícevrstevném systému .

Postup při instalaci

Pásky MERCURY se mohou pokládat volně, částečně natavené či zcela natavené dle technických podmínek a požadavků dodavatele. Nesmíme však zapomenout, že toto pravidlo platí pouze pro první vrstvu souvrství a že všechny další vrstvy musí být dokonale nataveny k předchozí vrstvě. Veškeré překrývání spoje musí být provedeny tak, aby nepropouštěly vodu.

Jelikož postupy, pravidla a technické podmínky se v jednotlivých zemích liší, nepřebírá General Membrane žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci svých výrobků, která musí být vždy prováděna spolehlivou specializovanou firmou.

Rozměry, balení :

Šířka role	m	1
Délka role	m	10
Počet rolí na paletě	ks	33 (25)
Váha role	kg	30 (40)
Váha palety	kg	990 (1000)
Rozměr palety	m	1 x 1,17 x 17

Všechny údaje , uvedené v těchto technických podmínkách, se vztahují na současnou produkci. Firma General Membrane si vyhrazuje právo změnit tyto technické údaje bez předchozího upozornění.