



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

VLASTNOST	TESTOVACÍ METODA	JEDNOTKA	NOM. HODNOTA	TOLERANCE
Viditelné defekty	EN 1850-1	Vizuální	Bez defektů	
Délka	EN 1848-1	m	40,00 -1%	MLV
Šířka	EN 1848-1	m	1,000 -1%	-0.5%/+1.5%
Přímost	EN 1848-1	mm	20 mm x 10 m	Pass
Plošná hmotnost	EN 1849-1	Kg/mq	0,7	± 5%
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída	NPD	Bez
Pevnost v tahu podél./příč.	EN 12311-1	N/50 mm	400 / 300	± 20%
Průtažnost podél./příč.	EN 12311-1	%	35/ 45	
Odolnost proti protržení (hřebík)	EN 12310-1	N	120 / 130	- 30%
Rozměrová stabilita podél./příč.	EN 1107-1 met. A	%	± 0,5%	MLV
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	°C	-45	MLV
Umělé stárnutí dlouhodobým vystavením UV záření v kombinaci s vysokou teplotou a teplem. Odolnost / pevnost v tahu při přetržení	EN 1297-EN1296/EN12311-1	N/50 mm / %	400/300-35/45	+50%tolerance
Umělé stárnutí dlouhodobým vystavením UV záření v kombinaci s vysokou teplotou a teplem. Odolnost proti pronikání vody.	EN 1297-EN 1296/ EN 1928-EN 13859-1	Třída	W1	Bez

OSTATNÍ INFORMACE

Notifikační kód	NB 1292
Certifikační číslo	076993-M1-b
Referenční norma	EN 13859-1
Výztuž	Netkaný polyester
Popis	Asfalt modifikovaný APP se samolepícím podélným okrajem
Povrchová úprava	Vnější strana : netkaný PP + samolepící část krytá PE fólií Vnitřní strana : netkaný PP + samolepící část krytá PE fólií
Aplikační metoda	mechanické kotvení
Použití	Podkladní vrstva pro skládané střešní krytiny - doplňková hydroizolační vrstva. Podkladní pás pro plechovou a hliníkovou krytinu. Ke správnému použití výrobků se obraťte na technickou dokumentaci vydanou výrobcem. Je na vlastní odpovědnosti dodržení platných legislativních odkazů.



Legenda:

6 - Podklady pro nespojitě střešní krytiny