

Popis	Asfaltová membrána pro hydroizolaci šikmých střech.
Složení :	Nosná vložka z netkaného polyesteru, podélně vyztužená. Horní vrstva tvořená plastomerem modifikovanou asfaltovou hmotou pokrytou modrou polypropylenovou netkanou textilií. Samolepicí spodní vrstva pokrytá snímatelnou fólií. Okraj chráněný odnímatelnou fólií.
Aplikace:	Mechanické upevnění je povinné. Materiál je samolepicí a samolepicí kolem mechanických spojovacích prvků. Výrobek zakryjte do 30 dnů po aplikaci, aby nedošlo k tepelné oxidaci nebo nadměrnému vystavení slunečnímu záření, které by mohlo ovlivnit samolepicí schopnost. Aplikujte na svahy se sklonem nejméně 5°. Aplikací teplota >+10 °C.

ROZMĚRY

				tol.
Délka	EN 1848-1	m	10	+1%
Šířka	EN 1848-1	m	1	+1%
Hmotnost na jednotku plochy	EN 1849-1	kg/m ²	3,00	±5%
Příměst	EN 1848-1	mm/10m	<20	-

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

				tol.
Vizuální defekty	EN 1850-1	Vizuální	Ne	-
Pevnost v tahu MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	600 / 400	±20% / ±20%
Prodloužení MD/CMD	EN 12311-1	%	45 / 45	-15 / -15
Odolnost proti roztržení (metoda hřebíků)	EN 12310-1	N	140 / 140	-20 / -20
Smyková odolnost ve spoji	EN 12317-1	N/5cm	-	-
Odolnost proti nárazu (metoda A)	EN 12691	mm	-	-
Odolnost proti statickému zatížení (metoda A)	EN 12730	Kg	-	-
Rozměrová stabilita MD/CMD (metoda A)	EN 1107-1	%	<0,5 / <0,5	-
Flexibilita při nízkých teplotách	EN 1109	°C	<-15	-
Odolnost vůči vysokým teplotám	EN 1110	°C	>100	-
Vodotěsnost (Metoda A)	EN 1928	kPa	60	-
Propustnost vodní páry	EN 1931	μ	>20000	-
Odolnost proti proudění při vysokých teplotách po tepelném stárnutí	EN 1296 / EN 1110	°C	-	-
Hydroizolace po umělém stárnutí dlouhodobým působením vysoké teploty	EN 1296 / EN 1928	kPa	-	-
Umělé stárnutí dlouhodobým působením kombinace UV záření, vysoké teploty a vody	EN 1297 / EN 18501	Vizuální	-	-
Hydroizolace po působení chemických látek	EN 1847 / EN 1928	kPa	-	-
Přilnavost posypu	EN 12039	%	-	-
Odolnost proti odlupování	ASTM D1000	N/10mm	>20	-

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU

Vnější požární odolnost	EN 13501-5	Třída	Froof
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída	F

BALENÍ

Typ	Lepicí páska
Rolí/Paleta	30
m ² /paleta	300

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (dle EN 13707)

ve VÍCEVRSTEVNÝCH SYSTÉMECH				v JEDNOVRSTEVNÝCH	
Spodní nebo střední vrstva		Finální vrstva		Podkladní vrstva	
pod silnou ochranou	exponov. vrstva	pod silnou ochranou	exponov. vrstva	pro šindel	pro obklady
X		X		X	X

Bezpečnost:	Materiál neobsahuje dehet, azbest ani jiné nebezpečné látky.
Skladování :	Materiál je balen vertikálně na paletách. Skladujte vždy vertikálně mimo dosah zdrojů tepla.
Ostatní :	Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu vlastností bez předchozího upozornění.