

Popis	Podkladní pás s funkcí pojistné hydroizolace pod ocelové a AL plechové krytiny , lze použít i pod asf. šindel, břidlici.
Složení:	Pás z modifikovaného asfaltu s netkanou polypropylenovou nosnou vložkou. Obě strany chráněny polypropylenovým roumem. Na spodní straně 10cm samolepící spoj pokrytý snímatelnou fólií .
Aplikace:	Pomocí samolepící vrstvy a mechanického kotvení. Samolepící spoj je plně aktivní při teplotách nad +10°C.

Rozměry

				tol.
Délka	EN 1848-1	m	20	-1%
Šířka	EN 1848-1	m	1	-1%
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m ²	1,35	±10%
Tloušťka	EN 1849-1	mm	1,75	±10%
Přímot	EN 1848-1	mm/10m	≤30	-

Chemické a fyzikální vlastnosti

				tol.
Viditelné defekty	EN 1850-1	Vizuální	Žádné	-
Pevnost v tahu MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	600 / 400	±20% / ±20%
Průtažnost MD/CMD	EN 12311-1	%	45 / 45	-15 / -15
Odolnost proti protržení (metoda hřebíkem)	EN 12310-1	N	320 / 290	±20% / ±20%
Odolnost proti průniku vody	EN 1928	Třída	W1	-
Ohebnost za studena	EN 1109	°C	-25	-
Rozměrová stabilita MD/CMD (Metoda A)	EN 1107-1	%	±0,6	-
Odolnost proti stékání za vysokých teplot	EN 1110	°C	>100	-
Součinitel prostupu vodních par	EN 1931	μ	NPD	-
Pevnost v tahu po umělém stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě	EN 13859-1 Příloha C	N/5cm	500 / 300	±20% / ±20%
Průtažnost po umělém stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě	EN 13859-1 Příloha C	%	30 / 30	-15 / -15
Trvanlivost odolnosti proti pronikání vody po umělém stárnutí	EN 13859-1 Příloha C	Třída	W1	-

NPD: No Performance Determined


Chování při požáru

Odolnost proti vnějšímu požáru	EN 13501-5	Class	F Roof
Reakce na oheň	EN 13501-1	Class	F

Balení

Typ	PE fólie
Rolí na paletě	25
m ² /paleta	500

Použití výrobku (podle EN 13859-1)

6	Podkladní pás s funkcí pojistné hydroizolace pod ocelové a AL plechové krytiny , lze použít i pod asfaltový šindel, břidlici apod.	
Bezpečnost:	Materiál neobsahuje dehet, azbest ani jiné nebezpečné látky.	
Skladování:	Materiál je balen v rolích uložených vertikálně na dřevěné paletě. Skladovat mimo dosah zdrojů tepla, slunečního záření a atmosferických srážek.	
Ostatní:	Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu technického listu bez předchozího upozornění.	



TEGOLA CANADESE S.r.l.

Via dell'industria 21, 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY

tel.: +39-0438-9111 fax.: 0438-911192

www.tegolacanadese.com

